


PC (Polycarbonat) TRAPEZPLADER

Profilerede PC plader m. reklamationsret



Produktegenskaber

	SMG Opal	SMG Klar
Bølgebredde i mm	75	75
Bølgehøjde i mm	18	18
Pladetykkelse i mm	0,8	0,8
Pladelængde i mm	2440 – 3100 – 3640 4880 – 5540 – 6200	2440 – 3100 – 3640 4880 – 5540 – 6200
Pladebredde i mm	1100	1100
Effektiv dækkebredde i mm	1058	1058
Farve	Opal	Klar
Maximum lægteafstand tag i mm	600	600
Maximum lægteafstand væg i mm	750	750
Sideoverlæg (min.)	1 bølge	1 bølge
Længdeoverlæg i mm (min.)	150	150
Befæstigelses, antal ved tag	Hver 2.-3. trapeztop ell. trapezbund	Hver 2.-3. trapeztop ell. trapezbund
Befæstigelses, antal ved væg	Hver 4.-5. trapeztop ell. trapezbund	Hver 4.-5. trapeztop ell. trapezbund
Taghældning i mm pr. meter – min.	10	10
Vægt, kg/m ² , ca.	1,10	1,10
Lystransmission i %, ca.	40	80
Thermisk udvidelseskoefficient i mm/m°C	0,07	0,07
Maximum anvendelsestemperatur i °C	80	80
Reklamationsret for brud i plade, år*	5	5
Reklamationsret for lysgennemgang, år*	10	10

* Se evt. datablad for reklamationsbestemmelser

Trædesikkerhed	Opfylder ikke betingelserne for trædesikker beklædning, hvorfor bestemmelserne om etablering af trædesikkert underlag skal iagttages
Brandtekniske forhold	Opfylder betingelserne til ikke let antændelige tagelementer med kort kollapsestid
Tilbehør	Ved montering af trapezplader må der kun anvendes de af leverandøren anbefalede pakninger til montering i trapez bund !

Når trapezpladerne monteres, må de ikke opsættes direkte foran tætte, lukkede flader. Dette for at hindre at høje temperaturer opbygges under pladerne. Isolering i form af mineraluld, skumplast m.m. må således ikke anvendes under trapezpladerne.

Ved udendørs opbevaring samt midlertidig lagring på aflæsnings- eller byggeplads skal pladerne beskyttes med presenning mod direkte sollys, da varmeopbygning i en pladestak kan forårsage misfarvninger samt deformationer af materialet.

Forbehold: De angivne data er videregivet efter bedste overbevisning og i god tro. De er baseret på oplysninger fra leverandøren/råvareleverandøren og tjener kun som vejledende værdier for en vurdering af materialet.