


PVC TRAPEZPLADER

Profilerede PVC plader



Produktegenskaber

	SMG Blåtonet	SMG Klar
Bølgebredde i mm	70	76
Bølgehøjde i mm	16	18
Antal bølger, (ca.)	16	14
Pladelængde i mm	2440 – 3100 – 3640 4880 – 5540 – 6200	2440 – 3100 – 3640 4880 – 5540 – 6200
Pladebredde i mm	1092	1060
Effektiv dækkebredde i mm	1050	988
Farve	Blåtonet	Klar
Maximum lægteafstand i mm	600	500
Maximum lægteafstand væg i mm	750	600
Sideoverlæg	1 bølge	1 bølge
Længdeoverlæg i mm (min.)	150	150
Befæstigelses, antal ved tag	Hver 2.-3. trapeztop ell. trapezbund	Hver 2.-3. trapeztop ell. trapezbund
Befæstigelses, antal ved væg	Hver 4.-5. trapeztop ell. trapezbund	Hver 4.-5. trapeztop ell. trapezbund
Taghældning i mm pr. meter – min.	10	10
Vægt, kg/m ² , ca.	1,32	1,30
Lystransmission i %, ca.	78	90
Thermisk udvidelseskoefficient i mm/m°C	0,08	0,08
Maximum anvendelsestemperatur i °C	60	60
Varmeledningstal i W/mK	0,16	0,16
Blødgøringspunkt C°	72-74	72-74
Elasticitetsmodul (N/mm ²)	2700	2750
Trædesikkerhed	Opfylder ikke betingelserne for trædesikker beklædning, hvorfor bestemmelserne om etablering af trædesikkert underlag skal iagttages	
Brandtekniske forhold	Opfylder betingelserne til ikke let antændelige tagelementer med kort kollapsestid	
Tilbehør	Ved montering af trapezplader bør der kun anvendes det af leverandøren anbefalede tilbehør	
Garanti:	På <i>SMG klar</i> ydes der 10-års garanti på lysgennemgang. Ved levering andrager lystransmissionsevnen minimum 85%. Efter 5 år i skandinavisk klima (fra fakturadato) vil den totale lystransmissionsevne som et minimum andrage 60%.	
Når trapezpladerne monteres,	må de ikke opsættes direkte foran tætte, lukkede flader. Dette for at hindre at høje temperaturer opbygges under pladerne. Isolering i form af mineraluld, skumplast m.m. må således ikke anvendes under trapezpladerne.	
Ved udendørs opbevaring samt midlertidig lagring på aflæsnings- eller byggeplads skal pladerne beskyttes med presenning mod direkte sollys, da varmeopbygning i en pladestak kan forårsage misfarvninger samt deformationer af materialet.		
Forbehold:	De angivne data er videregivet efter bedste overbevisning og i god tro. De er baseret på oplysninger fra leverandøren/råvareleverandøren og tjener kun som vejledende værdier for en vurdering af materialet.	